

DALAPRO[®]

HAND FILLER 3 IN 1

Enduit blanc et prêt à l'emploi pour jointoiment et finition.



Enduit blanc prêt à l'emploi et multi-usages.

Très souple à travailler.

Pouvoir de remplissage élevé.

Facile à poncer.

Pour le jointoyage, le lissage et la finition.

Application à la main, au rouleau ou avec airless.

Excellent rapport qualité-prix.

Dalapro[®]



DALAPRO® HAND FILLER 3 IN 1

Enduit blanc et prêt à l'emploi pour jointoiment et finition.

DESCRIPTION

Dalapro Handfiller 3 in 1 est un enduit blanc prêt à l'emploi pour de nombreuses applications intérieures. Handfiller 3 in 1 possède un haut pouvoir de remplissage et s'applique à la main, au rouleau ou avec airless.

Grâce à son pouvoir de remplissage et son faible retrait, Dalapro Handfiller 3 in 1 est idéal pour le jointoyage et la finition des plaques de plâtre. Handfiller 3 in 1 s'utilise comme enduit de remplissage et de finition sur divers supports comme les blocs silico-calcaires, le plâtre, les blocs de plâtre, le ciment, les enduits structurés et décoratifs, la fibre de verre, le béton, le béton cellulaire, les peintures murales (mates et satinées) adhérentes et suffisamment absorbantes, etc. L'enduit est adapté pour le collage des bandes de papier conformément aux exigences stipulées dans la norme EN 13963.

INSTRUCTIONS :

L'enduit peut s'appliquer à la main, au rouleau ou par projection.
A la main : pour un enduit plus souple, bien mélanger au préalable et diluer avec 1 à 3% d'eau afin d'obtenir un enduit lisse et un pouvoir glissant supérieur.
Au rouleau : pour un enduit plus souple, bien mélanger au préalable et diluer avec 1 à 3% d'eau.
Par projection : pour un enduit plus souple, bien mélanger au préalable. L'ajout d'eau de 1 à 3% dépend de la puissance de l'airless et facilite ainsi la

pulvérisation. Le support doit être sec, propre, stable, adhérent et suffisamment absorbant.

Les supports poudreux et farineux doivent être fixés au préalable.

La température ambiante lors l'application et du séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoyage des plaques) et de 30 °C maximum.

L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 %, idéalement inférieure à 65 %. Après séchage et durcissement complet, l'enduit peut être poncé avec un papier de grain de +/- P240. Nous vous recommandons de porter un masque et des lunettes de sécurité lors du ponçage.

Dépoussiérez l'enduit poncé. L'enduit doit être traité avec un fixateur ou primer avant d'appliquer une peinture ou un revêtement (papier peint, voile,..)

CONSOMMATION :

1 litre/m² par couche de 1mm.
Ca 0,2 litre/m pour 2 couches sur le joint.

SECHAGE :

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation.

L'enduit devant sécher à l'air libre, assurez-vous que la pièce soit bien ventilée et aérée.

CONSERVATION :

A protéger du gel et de l'ensoleillement direct. L'enduit est un produit

périssable, sa date de production est indiquée sur l'emballage.

Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DECHETS ET RECYCLAGE :

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer les outils à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans les évacuations mais les déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant: copolymère de latex

Solvant: eau

Matière de charge: microsphères et dolomie blanche

Granulométrie: 0,2 mm maximum

Densité: env. 1,3 kg / l

pH: environ 9

Couleur: blanc

Épaisseur: 0-6 mm

Inflammabilité: ne propage, ni n'alimente le feu.

Nettoyage: à l'eau

Conditionnement: seaux de 15l

Champ d'application: en intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE conformément à la norme EN 13963. Celui-ci est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. En cas d'utilisation non conforme aux prescriptions requises, aucune garantie ne sera appliquée. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique afin de vérifier l'exactitude de l'information. • Tél: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • dalapro@weber-belgium.be • dalapro.com Dernière modification 27/03/2023.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com