

## TREOLJE V

<b>DESCRIPTION</b>	Lasure non filmogène (saturateur) à base d'eau, spécial pour bois autoclavés et autres bois tendres, à l'extérieur.	
<b>APPLICATION</b>	Le TREOLJE V est une lasure non filmogène diluable à l'eau à base de résine alkyde pour l'extérieur. Le TREOLJE V pénètre bien dans le support, et prévient le vieillissement et la fissuration du bois. Le TREOLJE V convient pour le bois imprégné sous vide et pression, comme par exemple les planchers de terrasse, les clôtures ou meubles de jardin. La pigmentation du TREOLJE V empêche la décoloration des bois extérieurs. Convient aussi pour des surfaces verticales (abri de jardin, garage, bardage).	
<b>CARACTERISTIQUES CLEFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adapté au bois résineux et et bois tendre.</li> <li>▪ A base d'eau, moins nocif pour l'environnement.</li> <li>▪ Résistant aux intempéries, hydrofuge</li> <li>▪ Convient des agents contre le développement d'algues et de moisissures.</li> <li>▪ Empêche le vieillissement et la fissuration du bois, et pénètre profondément dans le support.</li> <li>▪ Facile à entretenir.</li> </ul>	
<b>COULEURS</b>	Voir carte de teintes du TREOLJE. Le TREOLJE V doit être teinté avant toute application.	
<b>EMBALLAGE</b>	3 litres	
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	Type	Lasure grasse diluable à l'eau pour bois imprégné à l'extérieur
	Viscosité	20 - 22 secondes (DIN 4)
	Poids spécifique	1,00 g/cm <sup>3</sup>
	Matières sèches en volume	25%
	Point éclair	Non inflammable
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 6 heures
	Recouvrable	Une couche supplémentaire peut éventuellement être appliquée avant que la couche précédente ne soit sèche ("mouillé sur mouillé"). Remarque: le produit doit pénétrer dans le bois, et ne doit pas former de film.
	Sec à coeur	Après environ 24 heures
	Stockage	Transporter et stocker à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 g / l. Ce produit contient au maximum 40 g / l de COV.
<b>TRAITEMENT</b>	Rendement	8 - 12 m <sup>2</sup> per litre (en fonction du support)
	Méthodes d'application	Brosse plate ou ronde
	Dilution	Eau
	Humidité du bois	Maximum 18%
	Température de traitement	Pas en-dessous de 5°C

## TREOLJE V

### MANUEL D'UTILISATION

#### Pré-traitement

- La surface doit être propre, sèche et saine.
- Eliminer la saleté, la poussière, si nécessaire par lavage. Puis poncer le tout.
- Enlever les champignons, algues, mousses avec le KRAFTVASK. Puis, rincer abondamment à l'eau, et laisser sécher.
- Si la surface a été endommagée, elle doit être réparée au moyen d'un ponçage.
- Enlever l'excès de résine au préalable (acétone ou alcool).
- La résine de surface n'a pas besoin d'être isolée. La présence de résine dans certains types de bois est un processus naturel qu'il est impossible d'arrêter. Le TREOLJE V permet à la résine de transpirer sans nuire au film.
- Enlever au préalable toutes les anciennes couches d'huiles et saturateurs; laver soigneusement la surface avec le DEMIDEKK TERRASSFIX, laver soigneusement la surface conformément aux instructions, et laisser sécher.
- Préviend les risques de champignons/moisissures. Le produit n'est pas curatif.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le nouveau bois doit être traité le plus rapidement possible. Par conséquent, le bois non traité ne doit jamais être exposé à l'air extérieur pendant plus de six semaines environ.

#### Finition

- Après avoir suivi le prétraitement ci-dessus, saturer le support avec TREOLJE V en deux couches "mouillé sur mouillé";
- Le produit doit pénétrer dans le support, aucune formation de film ne peut se produire, l'excès de produit doit être enlevé avec un chiffon;
- Traiter correctement les extrémités des bois (à saturation);
- Traiter les surfaces poreuses et absorbantes avec plusieurs couches de TREOLJE V "mouillé sur mouillé".

#### Entretien

- Traiter la surface comme décrit dans le pré-traitement;
- Nettoyer le tout avec une combinaison de JOTUN KRAFTVASK et d'eau;
- Bien poncer le tout;
- Appliquer une couche de TREOLJE V tous les 3 ou 4 ans, en fonction du type de bois, du climat, des conditions météorologiques, de l'orientation, etc.

### INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).