

Fiche technique

Deco-Lasur brillant

Peinture lasure à base de dispersion, prête à l'emploi pour extérieur et intérieur.

Description

Utilisation:

Pour couches de lasures décoratives à l'intérieur et à l'extérieur. Appropriée pour surfaces lisses, crépis structurés ainsi que des enduits des groupes de mortier PII, PIII et le béton. A l'intérieur applicable comme décoration sur du papier-peint d'aspect ingrain ou des tissus de fibre de verre, FanstasticFleece.

Propriétés:

- Résistant aux intempéries
- Classe d'usure 1 d'après SN EN 13300
- Refoulant l'eau
- Perméable à la vapeur d'eau
- Excellente adhérence
- En phase aqueuse, écologique et de faible odeur

Liant:

Dispersion de résine synthétique d'après DIN 55945.

Densité:

env. 1,00 g/cm³

Aspect:

Brillant

Teinte:

Transparent.

Teintable par ColorExpress en CaparolColor, Alpinacolor, AVA.

Attention:

Les teintes vives et les pâtes à teinter contenant des pigments organiques sont utilisables à condition qu'elles soient résistantes à la lumière et aux rayons UV. Pour une utilisation en façade un contrôle est nécessaire. En cas de doute une décharge est indispensable.

Conservation:

Au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer les bidons entamés.

Consignes de sécurité (état lors de l'impression):

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans la nature ni les canalisations. Consulter la fiche de sécurité.



Déchets:

Ne recycler que les emballages vides. Déverser les résidus de matériaux liquides comme déchets de peintures en phase aqueuses. Déposer les restes de matériaux durcis comme déchets de peintures durcies ou comme ordures ménagères.

Déclaration du contenu:

Résine de polyacrylate, eau, éther de glycole, additifs, conservateur.

Produits complémentaires:

Perlatec gold / Perlatec silber
Pigment de nacre pour intérieur afin d'obtenir des surfaces attractives.

Rajout de Perlatec pour 5,0 lt. dans un bidon de 5 lt. de Deco-Lasur brillant:

- 2 % = 100 g Perlatec
- 3 % = 150 g Perlatec
- 4 % = 200 g Perlatec
- 5 % = 250 g Perlatec
- 6 % = 300 g Perlatec
- 7 % = 350 g Perlatec

Conditionnement:

Deco-Lasur brillant: 5 litres
Perlatec gold et silber: 100 g



Système de couches:**Couche intermédiaire:**

A l'intérieur avec CapaGrund, Putzgrund 610, Fibrosil, Seidenlatex ou Amphibolin. Les peintures pour intérieur mates ne sont pas appropriées en raison de leur pouvoir d'absorption. A l'extérieur utiliser Capagrund Universal, Putzgrund 610, Fibrosil ou Amphibolin. Les surfaces ne doivent pas présenter de contrastes de peinture et absorber de manière régulière.

Couche de finition:

Une à 3 couches de lasure avec Deco-Lasur brillant teinté par ColorExpress avec CaparolColor, Alpinacolor ou AVA. Deco-Lasur brillant peut être dilué avec max. 20 % de CapaSol LF afin d'obtenir la consistance souhaitée. Si vous utilisez FanstasticFleece veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Afin d'obtenir un brillant nacré on peut rajouter de 2-7% de Perlatec Gold ou Silber suivant l'effet souhaité.

Application:

Pour l'application d'une couche de lasure avec Deco-Lasur brillant les outils suivants sont appropriés: pinceaux, brosses plates, éponges, chiffons, le choix des outils dépend de l'effet désiré.

Nettoyage des outils:

Immédiatement après emploi à l'eau éventuellement en rajoutant un détergent.

Consommation:

Env. 80-100 ml/m² par couche. La consommation dépend de la structure. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Température d'emploi:

+ 5°C pour la température ambiante et celle du support.

Temps de séchage:

Suivant la technique de lasure, soit travailler mouillé-dans-mouillé, soit laisser un temps d'attente de 12 heures entre les différentes couches. Des températures plus basses et un degré d'humidité plus élevé imposent un temps de séchage plus long.

Mise en garde:

Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales constamment mouillées. Afin d'éviter les traces appliquer la couche intermédiaire et de finition à la brosse.

Compatibilité avec d'autres produits:

Pour ne pas nuire aux propriétés spécifique de Deco-Lasur brillant ne pas mélanger avec d'autres produits.

Supports appropriés et leur préparation

Le support doit être propre, sec, adhérent et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence. Consulter les normes SIA et fiches techniques GTK en vigueur.

La nature de la préparation du support dépend du support en question et de son état. Pour cela veuillez consulter les fiches techniques.

Indications pour la réalisation:

Les revêtements pour murs sont des matières transparentes qui laissent apparaître la structure du support et la teinte qui sont donc influencé par cette action. La réalisation d'un échantillon est donc indispensable. Le rapport de contraste est élevé si la teinte de la couche intermédiaire reste foncée.

Conseil technique

Nous ne pouvons pas mentionner tous les supports existants et leurs traitements. Si vous devez traiter des supports qui ne sont pas mentionnés dans cette fiche technique, veuillez prendre contact avec nous ou un de nos conseillers techniques. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail.

Service client:

Tel.: 043 399 42 22
Fax: 043 399 42 23
e-Mail: info@caparol.ch