

Capadecor DecoLasur Matt

Lasure à base de dispersion prête à l'emploi, pour l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour lasures décoratives à l'intérieur. Appropriée sur supports lisses, enduits. Egalement applicable à l'intérieur pour des réalisations décoratives sur papier in grain, tissus en fibres de verre ainsi que sur Magic-Glass, Capaquarz et MultiStruktur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sans émissions, sans diluants ■ Abrasion humide classe 2 ■ Perméable à la vapeur d'eau ■ Thixotrope ■ Résistant aux désinfectants aqueux
Matériau de base	Dispersion synthétique conformément à la norme DIN 55945.
Conditionnement	2,5 l, 5 l
Teintes	Blanc-transparent Peut être teintée avec max. 5 % de CaparolColor Vollton- et Abtönfarben ou d'AVA – Amphibolin Vollton- et Abtönfarben, ou par ColorExpress.
Degré de brillance	Mat
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés avant stockage.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,10 g/cm ³
Produits supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capadecor MultiStruktur ■ Capadecor DecoGrund

Application

Supports appropriés	Les supports doivent être secs et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.
---------------------	---



Préparation du support	<p>La manière de préparer le support dépend du support existant et de son état. Consulter par conséquent les fiches techniques correspondantes.</p> <p>Conseils pour la réalisation : Les lasures murales sont constituées de matières transparentes, qui laissent ressortir la structure et la teinte du support. L'aspect de la lasure est donc fortement influencé par la teinte, le pouvoir absorbant et l'état du support, l'épaisseur de couche ainsi que le degré de dilution de la lasure. L'outil utilisé et l'« écriture » personnelle du peintre orientent également le résultat. La réalisation d'échantillons est donc absolument nécessaire. Le rapport de contraste est élevé si une lasure de teinte foncée est appliquée sur une couche intermédiaire claire.</p>
Méthode d'application	<p>Les outils appropriés pour l'application d'une couche de lasure avec DecoLasur Matt sont : brosses de peintre, brosses à tamponner, éponges naturelles ou chiffons propres. Le choix de l'outil dépend de la technique de lasure désirée.</p>
Système de couches	<p>Couche intermédiaire : A l'intérieur, avec Capasil Primer, Putzgrund 610 ou MultiStruktur. Les peintures intérieures à dispersion mates ne sont appropriées que sous certaines conditions en fonction de leur pouvoir absorbant (risque de reprises). Après la couche intermédiaire, les surfaces à lasurer ne doivent pas présenter de contrastes de couleur et doivent être uniformément absorbantes.</p> <p>Couche de finition : 1-3 couche(s) de lasure avec DecoLasur Matt teintée par ColorExpress, avec CaparolColor Vollton- et Abtönfarben (anciennement Alpinacolor) ou AVA – Amphibolin Vollton- et Abtönfarben. Pour ajuster la consistance du produit, DecoLasur Matt peut être diluée avec max. 20 % d'eau.</p>
Consommation	<p>Env. 80-100 ml/m² pour une couche. Cette consommation augmente selon le pouvoir absorbant et la structure du support. Ces valeurs de consommation sont données à titre indicatif. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>Température minimale d'emploi : Température ambiante et du support : +5 °C</p>
Séchage/Temps de séchage	<p>Selon la technique de lasure, travailler mouillé-dans-mouillé ou respecter un temps de séchage de 12 heures max. entre chaque couche. Par temps froid et humide, les temps de séchage augmentent en conséquence.</p>
Nettoyage des outils	<p>Après l'emploi, nettoyer à l'eau en ajoutant éventuellement du liquide vaisselle.</p>
Remarque	<p>Ne pas utiliser sur surfaces horizontales en contact permanent avec l'eau. Pour éviter les battitures de laminage, il est préférable d'appliquer les couches de fond et intermédiaire à la brosse.</p>

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Conform EU-richtlijn</p> <p>Uitsluitend voor professioneel gebruik</p> <p>Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2Hisothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).</p> <p>En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.</p>
Elimination des déchets	<p>Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériau secs peuvent être éliminés comme peintures durcies ou comme ordures ménagères.</p>
Code produit peintures et laques	<p>BSW20</p>
Déclaration du contenu	<p>Résine d'acétate de polyvinyle, silicate, carbonate de calcium, cire de paraffine, eau, additifs, conservateurs.</p>
Centre Service Clients	<p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>

Information technique - Edition: 06-2021

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.