

PremiumColor

Teinte de qualité premium, d'une brillance particulière et très résistante à l'usure.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour une peinture dans des couleurs vives sur tous les murs intérieurs et les plafonds très sollicités. Comme couche de finition sur des surfaces qui ont été peintes avec les peintures intérieures Caparol de manière couvrante. PremiumColor donne une belle surface mate. Pour les couleurs foncées, le risque de rayures est limité à un minimum.

Propriétés

- Respectueux de l'environnement
- Faible odeur
- Facile à retoucher
- Emission minimale et sans solvants
- exempt de substances actives au fogging
- Diluable à l'eau
- Diminue l'effet d'écriture
- Couleurs intensives et brillantes
- Surface très robuste
- résistant aux nettoyants et désinfectants diluable à l'eau

Matériau de base

Dispersion de résine synthétique

Conditionnement

ColorExpress: 2.35L, 4.7L, 9.4L

Teintes

PremiumColor est uniquement livré comme matériau de base et doit être teinté avec ColorExpress avant l'application. Afin d'identifier d'éventuels défauts dans les teintes, vérifier l'exactitude de la teinte avant application. Sur des surfaces adjacentes, n'utiliser que des teintes de même fabrication (charge). Selon les circonstances, les teintes brillantes et intenses, comme le rouge, l'orange ou le jaune peuvent présenter un faible pouvoir couvrant. Pour ces teintes, il est donc recommandé d'appliquer une teinte de fond conformément au système de teintes de fond Caparol.

Degré de brillance

G4 - Mat

Conforme DIN 13 300

Stockage

Au frais mais à l'abri du gel

Données techniques

Kenndaten nach DIN EN 13 300:

Je nach Farbton sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

- Abrasion humide: Classe-R 1, DIN 53778
- Granulométrie maximale: S1 fin (jusqu'à 100 µm)
- Densité: Env. 1,1 g/cm³



intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	Extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	-	-
(-) impropre / (O) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Les supports doivent être secs et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.
Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.

Préparation du support

Enduits CS II - CS IV selon DIN EN 998-1 avec au min. 2 N/mm²:

Pas de préparation particulière pour les enduits solides et normalement absor-bants. Traiter les enduits poreux, absor-bants ou légèrement pulvérulents avec une couche de CapaTex Fix.

Plâtres et enduits à plâtre selon DIN EN 13279 avec au min. 2 N/mm²:

Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Poncer les enduits de plâtre avec laitances, dépolir et appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix.

Carreaux de plâtre:

Sur carreaux absorbants, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Imprégner les surfaces lisses et étanches pour les rendre une meilleure adhérence avec CapaPrim Decor.

Plaques de plâtre enrobées de carton:

Poncer les aspérités. Renforcer les réparations d'enduits friables avec CapaTex Fix. Appliquer une couche d'imprégnation avec CapaPrim Decor. Sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydro-solubles, appliquer une couche de fond avec Aqua Inn.

Béton

Éliminer d'éventuelles traces d'huile de décoffrage, ainsi que toute substance friable ou pulvérulente.

Béton cellulaire

Enlever les salissures. Imprégner avec Capaplex dilué à 3 volumes d'eau.

Maçonnerie en briques silico-calcaires ou en terre cuite

Pas de préparation particulière.

Peintures bien adhérentes

Traiter les surfaces mates et faiblement absorbantes sans préparation. Sur surfaces très absorbantes appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Dépolir les surfaces brillantes et les peintures laques et imprégner avec CapaPrim Decor.

Peintures mal adhérentes

Éliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits décoratifs plastiques mal adhérents. Sur subjectiles faiblement absorbants, lisses, appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer. Sur subjectiles poreux, rugueux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépolir les surfaces. Imprégner avec CapaTex Fix.

Détrempes

Éliminer complètement par lavage à l'eau. Appliquer une couche d'impression avec CapaTex Fix.

Papier ingrains, papier-peint à relief ou décoratif, sans peinture

Pas de préparation particulière.

Papier-peint mal adhérent

Enlever complètement le papier-peint. Éliminer les résidus de colle par lavage. Appliquer une couche d'impression avec CapaTex Fix.

Support atteint de moisissures

Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide - algicide - bactéricide, avec des propriétés approuvées par le Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement - Inspection générale de la Pharmacie. Veuillez suivre les instructions du fabricant fournisseur. Consulter la fiche technique en question pour des renseignements complémentaires. Bien laisser sécher les surfaces.

Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile

Nettoyer les dépôts de nicotine et de graisse ou de suie avec de l'eau et produit nettoyant dégraissant et bien laisser sécher. Enlever les taches avec brossage à sec.

INFORMATION TECHNIQUE

Appliquer une couche d'impression avec la peinture isolante CapaTex IsoMat. Pour les surfaces fortement encrassées, il y a lieu d'appliquer une couche protectrice de Caparol CapaTex IsoMat.

Panneaux de particules ou de fibres de bois, bois et contreplaqués

Appliquer les laques Capacryl Acryl ou Capacryl PU diluables à l'eau et respectueux de l'environnement.

Petites réfections

Réparer ou ragréer avec Caparol-Akkordspachtel suivant les prescriptions d'emploi, et, si nécessaire, imprégner le support une nouvelle fois.

Attention Q2/Q3 enduits/ couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à chaux, séchant hydrahyliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente à base d'eau est conseillée comme avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiXX.

Système de couches

Appliquer deux couches de finition avec PremiumColor. Dans le cas de surfaces grandes, PremiumColor peut être dilué avec 3% d'eau au max. Dans le cas de teintes peu couvrantes, il est souhaitable d'appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer dans la teinte du système des couches de fond adaptée.

Même si le matériau a été agité dans le secoueur toujours mélanger soigneusement juste avant l'application et appliquer PremiumColor uniformément au rouleau à poils moyens (14 à 18 mm). Faites attention aux angles et aux bords. Rouler après toujours dans une seule direction si non ils peuvent rester des traces de rouleau visibles qui ne disparaissent pas en séchant. Toujours travailler les coutures des tissus mouillé sur mouillé. Plus la teinte est foncée, plus il faut apporter de soin à la finition du roulage.

Nettoyer les outils immédiatement après l'usage à l'eau savonneuse.

Consommation

Env. 8 m²/L par couche sur un support lisse. La consommation est plus élevée sur un support rugueux. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en œuvre

Température d'emploi :

5 °C au minimum pour le support et pour la température ambiante

Séchage/Temps de séchage

A 20° C et 65% d'humidité relative de l'air, sec à la surface et recouvrable après env. 4-6 heures. Complètement sec après env. 3 jours. La résistance complète de la peinture après 14 jours.

Des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.

Remarques

Rouler après dans une seule direction. En raison des propriétés spéciales de PremiumColor, ne pas mélanger le produit avec d'autres produits.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Résine acrylique, silicate de potassium, silicates, eau, additives, polyamide.

Elimination des déchets

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Valeur limite UE de COV

Laisser sécher les résidus et détruire avec l'emballage par les canaux appropriés.

de ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l VOC.

Code produit peintures et laques

BSW20

Déclaration du contenu

Résine acrylique, silicate de potassium, silicates, eau, additives, polyamide.

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique - Edition: 12-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.