

PremiumClean

Peinture intérieure très facile à nettoyer pour surfaces soumises à des sollicitations intenses



Description de produit

Domaine d'utilisation

PremiumClean convient idéalement pour les murs et plafonds qui doivent être nettoyés fréquemment. Nonobstant sa surface mate, la couche de peinture se nettoie à la perfection.

Propriétés

PremiumClean résiste aux désinfectants solubles dans l'eau et convient donc très bien pour les centres de soins, les espaces publics et l'horeca.

- Diluable à l'eau, respectueuse de l'environnement, faible odeur
- Insensible à la saleté
- Très facile à nettoyer
- Application facile
- Perméable à la vapeur d'eau valeur $\mu d < 0,5 m$
- Résistant aux désinfectants et aux détergents ménagers dilués à l'eau
- Attesté pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire

Matériau de base

Dispersion à base de résine dispersion

Conditionnement

2½ en 10 liter

Teintes

Blanc

PremiumClean peut être teintée avec maximum 10 % de couleurs de mélange CaparolColor ou AmphiColor.

La quantité requise doit être mélangée en une seule fois. En cas d'achat à partir de 100 litres en une seule couleur, une fourniture départ usine est possible. À teinter selon le système ColorExpress avec une couleur d'une réflexion lumineuse minimale de 40 et plus. Les teintes plus foncées et intensives peuvent être fait avec PremiumColor. Tester la couleur avant l'emploi. Sur une seule paroi ou des parois attenantes, toujours appliquer un matériau avec le même numéro de charge.

Degré de brillance

G4 - Très mat (DIN EN 13 300/ISO 2813:2014)

3.3 GU/60° - 2.2 GU/85°

Suivant l'angle de vue, la surface peut prendre un aspect satiné.

Stockage

Au frais mais à l'abri du gel

Données techniques

Selon DIN EN 13 300 :

Teneur en substance solide 61% en poids

- | | |
|---------------------------|--|
| ■ Abrasion humide: | Classe-R 1 (hautement lavable) selon DIN 53778 |
| ■ Rapport de contraste: | Pouvoir couvrant : Classe 2 à 8 m ² /l ou 120 ml/m ² |
| ■ Granulométrie maximale: | S1 Fine (jusqu'à 100 µm) |
| ■ Densité: | Env. 1,34 g/cm ³ |



INFORMATION TECHNIQUE

Remarque

Conseils pour le nettoyage :

La couche de peinture peut être nettoyée avec pratiquement tous les détergents ménagers diluables à l'eau qui ne sont pas colorés. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre.

Tester au préalable l'efficacité et la compatibilité du produit de nettoyage sur un endroit invisible.

Respecter le rapport de mélange indiqué. Ne pas utiliser d'abrasif. D'après la couleur et l'intensivité du nettoyage, il peut se produire un léger poudroïement.

La couche de peinture doit sécher au minimum pendant 15 jours avant de pouvoir subir un nettoyage intensif.

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 2	extérieur 3
+	+	+	-	-
(-) non approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

Application

Supports appropriés

Pratiquement tous les supports courants à l'intérieur. Le support doit être propre, sec, portant et exempt de substances qui diminuent l'adhésion.

Préparation du support

Couches de plâtre des groupes mortiers PII et PIII/résistance à la tension conforme DIN EN 998-1 avec min. 2 N/mm² :

Peindre les couches de plâtre portantes normalement aspirantes sans prétraitement. Enduire au préalable les couches de plâtre poreuses, sablonneuses ou aspirantes avec CapaTex Fix.

Plâtre de gypse du groupe mortier PIV/résistance à la tension conforme DIN EN 13279 avec min; 2 N/mm²:

Enduire au préalable avec CapaPrim Decor. Poncer la croûte et les barbes éventuellement présentes sur le plâtre de gypse. Dépoussiérer la surface et l'enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Panneaux de gypse :

Imprégner les panneaux aspirants avec CapaTex Fix ou Dupa Fix Grund. Poser une couche de fond avec CapaSil Primer sur les panneaux lisses fortement compactés.

Panneaux de carton-plâtre :

Meuler les barbes éventuellement présentes. Dépoussiérer la surface. Enduire au préalable les réparations en gypse mou avec Dupa Fix Grund. Enduire au préalable avec CapaPrim Decor. Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l'eau qui se décolorent Aqua Inn.

Béton :

Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

Béton cellulaire :

Enduire au préalable avec Capaplex dilué à l'eau en proportion de 1:3.

Brique silico-calcaire ou brique :

Peindre sans prétraitement.

Couches de peinture bien adhérentes :

Peindre les surfaces mates moyennement aspirantes sans enduit préliminaire. Mather les surfaces brillantes et couches de laque, nettoyer et appliquer CapaPrim Decor.

Couches de peinture mal adhérentes :

Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, de crépi décoratif à résine synthétique. Poser une couche de fond avec CapaPrim Decor sur les surfaces lisses faiblement aspirantes.

Appliquer une couche de fond avec Capatex Fix sur les surfaces aspirantes, sablonneuses ou poreuses. Enlever par voie mécanique les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Détrempe :

Éliminer complètement la détrempe par lavage. Enduire au préalable avec Dupa Fix Grund.

Papier non peint à Rauhfaser, structuré ou autre en papier ou tissé de fibre de verre :

Peindre sans prétraitement

Papier peint mal adhérent :

Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage. Imprégner avec Dupa Fix Grund.

Surfaces comportant des moisissures :

Nettoyer avec une préparation fongicide. Laisser sécher la surface et peindre avec une peinture murale de Caparol qui est insensible à la prolifération de moisissures

Surfaces avec nicotine, eau, suie ou graisse :

Nettoyer la surface à l'eau additionnée d'un détergent courant. Enduire au préalable avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fortement encrassées avec IsoDeck Ultra.

Bois et surfaces du type bois :

Peindre le support avec des produits Capalac Aqua ou Capacryl Aqua diluables à l'eau. Consulter les fiches techniques correspondantes.

Petits dommages :

Après le prétraitement requis, réparer les petits dommages avec un mastic Caparol Akkord, conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer encore un enduit primaire.

Attention Q2/Q3 enduits/ couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à chaux, séchant hydryliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente à base d'eau est conseillée comme avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiX.

INFORMATION TECHNIQUE

Méthode d'application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet/airless.

Pistolet airless

Dilution	max. 5% avec de l'eau
Airless	
Pression	140 - 160 bar
Angle	40° - 50°
Gicleur	0,017" - 0,019"
Filter à pistolet en MW	ca. 31mm

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.

Système de couches

Appliquer une couche pleine et égale de PremiumClean, non diluée ou diluée avec maximum 5 % d'eau. Sur une surface fortement contrastée ou fortement ou irrégulièrement aspirante, appliquer d'abord une couche de fond avec CapaSil Primer.

Pour l'application au rouleau sur supports lisses utiliser un rouleau à poiles courtes (13 mm). Appliquer PremiumClean de façon égale et rouler en un sens.

Consommation

Env. 8 m²/L par couche sur un support lisse. Proportionnellement davantage sur un support rugueux. Effectuer un essai sur l'objet pour déterminer la consommation exacte.

Conditions de mise en œuvre

Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support.

Séchage/Temps de séchage

À 20 °C et 65 % d'HR, sec au toucher et recouvrable après env. 4 à 6 h. Totalement sec, à charger et à nettoyer après env. 15 jours. Les températures plus basses et une hygrométrie plus élevée allongent le temps de séchage.

Remarques

Pour éviter les raccords sur les grandes surfaces, utiliser un personnel suffisant et travailler mouillé sur mouillé sans interruption. Pour l'utilisation de pistolets airless, bien mélanger et tamiser la peinture.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive EU

Uniquement pour l'application professionnelle

Tenir hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Ne pas respirer les brouillards/aérosols/brumes.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Peut produire une réaction allergique.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Elimination des déchets

Laisser sécher les résidus de peinture et éliminer avec le conditionnement via les canaux appropriés.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite EU de COV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est < 1 g/l.

Code produit peintures et laques

BSW20

Déclaration du contenu

Contient : résine polyacrylate, dioxyde de titane, silicate, cire, eau, additifs et conservateurs

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique - Edition: 09-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.