



Den Braven

Poly-Plamuur

Enduit à 2 composants à durcissement rapide



et/ou de grandes quantités raccourcissent la durée d'emploi.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +25°C
Densité		2,0 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Heure d'ouverture		4-6 minutes
Rétrécissement		<2%
Taux de mélange		2 to 3:100
Peut être peint	@ +23°C/50% RH	after 12 hours
Ponçable	@ +23°C/50% RH	after 15 minutes

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Poly-Plamuur est un enduit à durcissement rapide bicomposant à base de résines polyester. Le produit peut être poncé et peint.

AVANTAGES

- Durcissement rapide (environ 15/20 minutes)
- Peut être poncé
- À peindre

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Poly-Plamuur a été conçu pour réparer et niveler les bosses, les fissures, les rayures et autres dommages sur les supports en métal, en béton, en pierre, en bois et en plastique. Pour une application intérieure et extérieure (application extérieure uniquement sur des supports non poreux).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Mélanger soigneusement 2 à 3% de durcisseur avec le composant de base Poly Plamuur en un mélange homogène. L'application d'une quantité excessive de durcisseur produit une surface collante et un produit difficile à poncer. Appliquer en plusieurs couches. Épaisseur maximale d'une couche 10 mm. La durée d'emploi du mélange est d'environ 6 minutes, en fonction de la température. Des températures élevées

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +25°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Les métaux et le polyester doivent être poncés afin d'enlever les dépôts de rouille et/ou d'autres contaminations. Ensuite, la surface doit être nettoyée avec un chiffon propre et Zwaluw Cleaner. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

PEINTABLE

Zwaluw Poly-Plamuur peut parfaitement être peint avec la plupart des peintures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Tube
- Seau
- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Rouge, Blanc

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

